



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers GulvOlie, Klar er et indendørs olieprodukt til grunding og færdigbehandling af ubehandlede samt tidligere olierede trægulve.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

Emballagestørrelser: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter.

Udseende: Lidt mørkere farve end træets naturlige farve.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-50 m² pr. liter afhængig af træstruktur og sugsevne.

Før brug: Omrøres grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle.

Til opsugning af overskudsolie anbefales polermaskine monteret med polerpad og rene fnugfrie bomuldsklude.

Overfladetemperatur: Min. 15° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20° og 50 % RF:

16-24 timer før færdigbehandling.

Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Stærkt trafikerede områder:

2 lag Junckers GulvOlie Klar, påført vådt i vådt
+ 1 lag Junckers GulvOlie Klar
alternativ til afsluttende lag olie: 2 lag Junckers GulvLak High Performance.

Let trafikerede områder:

2 lag Junckers GulvOlie Klar, påført vådt i vådt
+ 1 lag Junckers GulvOlie Klar
alternativ til afsluttende lag olie: 2 lag Junckers Gulvlak, Vandbaseret eller 2 lag Junckers Gulvlak, PLUS

BRUGSANVISNING

Grundoliering af ubehandlede/afslebne overflader:

Før påføring skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de behandlede arealer ikke tørrer inden behandling.

Træets overflade fugtes overalt med en klud opvredet i rent vand. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele overfladen inden olieringen begyndes, så et ujævnt udseende undgås. Lad tørre 10-15 minutter

Påfør 2 lag Junckers GulvOlie Klar "vådt i vådt": Påfør et lag olie og vent i 30 minutter før andet lag påføres. Olien bearbejdes i yderligere 30 minutter, hvorefter overskydende olie fjernes. Områder med størknede oliesøer vil efterlade skjolder på overfladen. Overfladen skal efter polering fremstå mat og med et ensartet udseende.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

Færdigbehandling med Junckers GulvOlie Klar:

Før færdigbehandling mellemslibes de olierede brædder med polermaskine monteret grøn eller sort nylonrondel. Fjern herefter slibestøv med støvsuger.

Påfør et tyndt lag Junckers GulvOlie klar til overfladen er mættet. Overskydende olie aftørres senest 30 minutter efter påføring. Poler med en ren klud til gulvet føles tørt og har et ensartet udseende.

Færdigbehandling med lak:

Ønskes højere slidstyrke på det olierede gulv kan færdigbehandling ske med lak. Vælg en af Junckers vandbaserede lakker iht. anførte systemanvisning. Yderligere information om produkterne, se nedenfor.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100% mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning. Specielt egetræ kræver ekstra opmærksomhed.

Før lakering af egetræ:

Pga. garvesyreindholdet i egetræ anbefales ekstra oliering som beskrevet under punktet "Færdigbehandling med Junckers GulvOlie klar".

Mellemslib med grøn sliberondel når olien er helt tør og fjern slibestøv. Påfør 1 lag lak og lad tørre ca. 4 timer.

Påfør derefter sidste lag lak og lad tørre til lakken er fuldt afhærdet.

Pleje og vedligeholdelse af olierede overflader:

Olierede overflader kan vedligeholdes med Junckers OliePleje vandbaseret.

Anvend Junckers GulvOlie klar som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid. Metode som anvist under punktet "Færdigbehandling".

Pleje og vedligeholdelse af lakerede overflader:

Gennemslidning af den lakerede overflade kræver maskinafslibning og genbehandling med olie og lak af hele arealet, hvis der igen skal opnås et ensartet udseende.

VIGTIGT

Bemærk de på emballagen anførte sikkerhedsforanstaltninger før produktet tages i brug. Se sikkerhedsdatablad for detaljeret information.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 2.7 - Junckers OliePleje Vandbaseret

F 4.1 - Junckers Gulvlak Vandbaseret

F 5.2 - Junckers Gulvlak PLUS

F 8.5 - Junckers GulvLak High Performance