



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers SkibsLak er en fyldig og slidstærk lak til overfladebehandling af ubehandlede/afslebne og tidligere lakerede overflader på skibe af træ.

Kan anvendes både indvendigt og udvendigt. Udvendigt dog kun over vandlinien.

Produktet er meget modstandsdygtigt overfor saltvand og sollys. Lakken er tilsat lysfilter.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Hærdende solventbaseret alkydlak med lysfilter.

Emballagestørrelser: 0,375, 0,75 og 2½ liter.

Udseende: Fyldig overflade med en varm glød.

Glansgrad: Mat eller Blank.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Bred lakpensel eller korthåret lakrulle.
Ved påføring må lakken ikke hældes ud.

Anvendelsestemperatur: Min. 5° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid: Ca. 6 timer ved 20° C og 50 % RF.
Fuldt afhærdet efter 1 uge.
Påfør kun 2 lag lak per døgn.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentinstreks efter brug.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil produktet danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Skibe, indvendigt og udvendigt:

1 lag Junckers Skibslak + 2 lag Junckers Skibslak.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, saltlag o. lign. Snavs og uregelmæssigheder fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning og overfladen tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Et lag Junckers skibslak påføres. Lad lakken tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreens længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Overfladen påføres et lag Junckers Skibslak. Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag.

Tidligere lakerede overflader:

Før lakering afvaskes med grundrengøringsmiddel. Slib omhyggeligt med korn 180-220. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Lav prøvestrygning på et par felter, 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god og overfladen er pæn, lakeres hele overfladen med 1-2 lag Junckers skibslak.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende maskinafslibes overfladen først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor med korn 60-80.

Afslibning afsluttes med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og overfladen lakeres derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne overflader".

VIGTIGT

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.