



## GENEREL BESKRIVELSE

Junckers GulvLak PLUS er en 1-komponent vandbaseret, lugtsvag og meget slidstærk lak til overfladebehandling af ubehandlede/afslebne og tidligere lakerede trægulve i bolig og erhverv.

Junckers GulvLak PLUS er desuden velegnet til lakering af alle typer træværk indendørs.

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Vandbaseret polyurethanlak.

**Emballagestørrelser:** 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter.

**Udseende:** Cremefarvet/mælkeagtig i emballagen. Farveløs film efter tørring.

**Glansgrad:** Ultramat, Mat eller Halvblank.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før lakering:** Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Pensel, lakrulle, luftløs sprøjte.  
Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

**Overfladetemperatur:** Mindst 15° C.

**Fortynding:** Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

**Tørretid:** Ca. 4 timer ved 20° C og 50 % RF.  
Fuldt afhærdet efter 3 døgn.  
Påfør kun 2 lag lak per døgn.

### RH:

Vandige produkter har en vis klæbe#ekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

**Rengøring af værktøj:** Straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

### Bolig og erhverv:

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag Junckers GulvLak PLUS 10 m<sup>2</sup>/liter.

## BRUGSANVISNING

---

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o. lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Et lag Junckers GrundLak Vandbaseret påføres. Lad lakken tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreens længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Overfladen påføres et lag Junckers Gulvlak PLUS. Lad det tørre natten over og påfør derefter de sidste lag.

### Tidligere lakerede gulve:

Før lakering afvaskes med Junckers GulvRens. Slib omhyggeligt med korn 180-220. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Lav prøvestrygning på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, lakeres hele gulvet med 1 lag Junckers Gulvlak PLUS. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

### Gulve behandlet med voks/polish:

Overfladen maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor med korn 60-80. Afslibning afsluttes med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet lakeres derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

## VIGTIGT

---

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

## YDERLIGERE INFORMATION

---

### Produkter:

F 4.4 - Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid  
F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret  
F 10.3 - Junckers GulvRens