



## GENEREL BESKRIVELSE

Junckers GrundLak Klar er en hurtigtørrende, vandbaseret lak, der anvendes til grundning af trægulve i boliger, erhverv og sportshaller.

Produktet er velegnet til brug på gulve i træsorter, der er følsomme over for ændringer i luftfugtigheden.

Beskyttende overlakering med en af Junckers vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grundning.

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Vandbaseret acryl copolymer grunder.

**Emballagestørrelser:** 2,5 liter, 5 liter og 10 liter.

**Udseende:** Cremefarvet/mælkeagtig. Farveløs film efter tørring.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 8 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før lakering:** Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Korthåret lakrulle.

Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

**Overfladetemperatur:** Mindst 15° C.

**Fortynding:** Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

**Tørretid:** Ca. 1-2 timer ved 20° C og 50 % RF.

**RH:**

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30% over året.

**Rengøring af værktøj:** Straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

### Stærkt trafikerede områder:

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag Junckers GulvLak High Performance 10 m<sup>2</sup>/liter.

eller

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag Junckers GulvLak PLUS 10 m<sup>2</sup>/liter.

### Mindre trafikerede områder:

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag Junckers GulvLak Vandbaseret 10 m<sup>2</sup>/liter.

### Sport:

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag Junckers HP SPORT 10-12 m<sup>2</sup>/liter.

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Den sidste afslibning før påføring af Junckers GrundLak Vandbaseret skal udføres med sandpapir korn 120-150.

Påfør 1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret i et jævnt lag med en ren korthåret lakrulle. Brug ikke spray-påføring.

Når grunderen er tør, slibes med sandpapir korn 150-180 eller en sort sliberondel og gulvet færdiglakeres med en af Junckers anbefalede gulvlakker.

### Tidligere lakerede gulve:

Gulvet maskinafslibes før påføring af Junckers GrundLak Vandbaseret. Gamle laklag fjernes med korn 24-36.

Derefter fjernes slibespor med korn 60-80. Til sidst anvendes korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.

Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet grundes som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

## VIGTIGT

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 4.2 - Junckers GulvLak Vandbaseret

F 5.2 - Junckers GulvLak PLUS

F 8.2 - Junckers HP SPORT

F 8.5 - Junckers GulvLak High Performance