

## Produkt Information:

# Letspartel Vådum 626

## Færdigblandet finkornet letspartelmasse til vådrum

### Produktbeskrivelse & anvendelse:

Letspartel Vådum 626 er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes i vådrum til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Letspartel Vådum er 626 velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger



Letspartel Vådum 626 er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

### Fysiske / kemiske data:

#### Spartemasse:

Type:	Letspartelmasse baseret på acryldispersion.
Farve:	Lyseblå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig Opbevares frostfrit.

#### Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7981	1 ltr	1721060
7982	5 ltr	8482895
7983	10 ltr	8482903

#### Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Udsættes spartelmassen for kraftig eller direkte vandpåvirkning, bør den beskyttes ved f.eks. overmaling.



Dana Lim A/S  
Københavnsvej 220  
DK-4600 Køge  
13  
13963-0626-2

EN 13963

Spartelmasse til gipspladesamlinger

Type 3A  
Brandklasse: F  
Bøjebudstyrke: >320 N  
Farlige stoffer: NPd



## Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.  
På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.
- Påføring:** Letspartel Vådram 626 kan påføres med spartel i en lagtykkelse fra 0 - 3 mm.  
Ved udspartling af dybe huller eller revner påføres spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.  
  
Huller og revner fra 4 - 15 mm kan med fordel spartles op med Letspartel Grov 624.  
Efter tørring efterspartles med Letspartel Vådram 626.  
  
For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.
- Rækkeevne:** 1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.
- Tørretid:** Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.
- Rengøring:** Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

## Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:** Ingen
- Brandfareklasse:** Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**